

EasyColor™

Direct to Vinyl (DTV™)

Caractéristiques

Composition	Épaisseur moyenne	Base Plastique	Certifications
PU	100µm	Polyester non adhésif	REACH n° 1907/2006/EU OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 <small>22.HIT.05027 HOHENSTEIN HTTI</small> VEGANOK AZIENDA N. 1004

Mode d'emploi

S'applique sur	Paramètres de découpe suggérés			Paramètres de transfert			
Cotton, Polyester, Mélange Cotton/Polyester, Spandex	Lame	Pression	Vitesse	Durée	Température	Pression	Pelage
	45°	50gf	20 cm/s	15 secondes	155°C (311°F)	moyenne (2,5-3,5 bar)	à chaud

- Imprimer, découper et écheniller le surplus de flex/vinyle thermocollant
- Retirez l'impression du support à la main ou à l'aide du TTD Advanced
- Sans TTD= préchauffer le plateau inférieur à 155°C pendant 5 secondes*
- Positionner le dessin sur le vêtement (*sans TTD= couvrir de papier sulfurisé)
- Transférer à chaud aux conditions ci-dessus et retirer le TTD/papier sulfurisé à chaud

POUR LE LOISIR:

- Laissez l'impression sécher pendant 5 minutes.
- Réglages Silhouette : lame 3, force 3, vitesse 8 - Réglages Cricut : Every day / Iron on
- Fer à repasser: réglage "soie" & protéger le transfert avec du papier sulfurisé & repasser pendant 5 secondes /155°C, (pour un A5).
- Retirer le papier sulfurisé à chaud

* En raison de la grande variété d'imprimantes jet d'encre et d'encres, en cas d'application sur des vêtements 100% en coton blanc ou clair, il est recommandé d'effectuer un cycle de lavage à 40°C d'au moins 60 minutes (sans le retourner) avant de porter le vêtement.

POINTS FORTS DU PRODUIT

- Les motifs monoblocs ne nécessitent pas de tape d'application.
- Convient à presque tout type d'imprimante à jet d'encre.
- Finition variable, mate ou brillante, selon le support papier ou la feuille de téflon.
- Echenillage très rapide

Remarque: nous vous recommandons vivement d'effectuer un test avant de lancer une production.

Instructions d'entretien et de lavage

Lavage	Repassage	Sèche-Linge	Nettoyage a sec	Durée de conservation de stockage	Température de stockage	Conditions de stockage	Position
Jusqu'à 40°C meilleur à l'envers	Oui meilleur à l'envers	Oui (cycle synthétique)	Non	Jusqu'à 2 ans	Endroit sec entre 18°C et 26°C	A l'abri du soleil et de la poussière	Verticale

- Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage
- Respecter les recommandations de lavage des textiles
- Ne pas utiliser d'eau de javelle ni d'agents chimiques agressifs.

Ce document peut être sujet à des changements. Des mises à jour sont disponibles sur: www.siser.com. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre département commercial: info@siser.it



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 3109027656

